

TEMAFAST ECONOMY

INFORMĀCIJA

Max. darba spiediens	MPa	4		
Max. darba temperatūra	°C	Pastāvīgs	140	Tvaiks 120
		Īslaicīgi	210	

Pielietojums: ūdens, ūdens tvaiks, gāze, eļļa, spirti, degviela, pamata ķīmiskās vielas

TEHNISKIE PARAMETRI				Atbilstošais standarts
Blīvums	g.cm ⁻³	1,6 – 1,9		DIN 28 090 - 2
Paliekošais stress* 16 h/175 °C	MPa	20		DIN 52 913
Saspiežamība	%	5 - 15		ASTM F 36 J
Biezuma atgūšana min.	%	50		ASTM F 36 J
Hermētiskums max.	mg/(s.m)	0,1		DIN 3535 – 6
Šķidrums PRTESTĪBA – BIEZUMA MAIŅA				
Eļļa - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	10		ASTM F 146
Degviela B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	15		ASTM F 146
Elastība	Bez plaisām un pārrāvumiem			ASTM F 147
Krāsa un marķējums	DZELTENA – ar marķējumu vienā pusē TEMAFAST ECONOMY DIN 28 091 – 2 FA-Z-12-0 ASTM F 104 F 712 120 M4			

Testēšana saskaņā ar TP 62-085-17

Piezīmes:
a) parametri derīgi 2,0 mm biezumam
b) * derīgi 1,5 mm biezumam

SERTIFIKĀTI:

DNV-GL, WRAS, TZW, PZH, GOST R, UA – Tesko



Temac a.s. uzņēmums ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā Prāgas
Pašvaldības tiesā, B sadaļa, ielikums 373, reģistrācijas Nr. 00012092

Kods: wdb20
www.temac.cz

Lapaspuse: 1 of 1

Apstiprināts: 24.7.2017

Derīgs kopš: 25.7.2017

lejaukšanās šajā dokumentā ir aizliegta.

INFORMATIVE

Max. working pressure	MPa	4		
Max. working temperature	°C	Continual	140	steam 120
		Peak	210	

Application: water, water vapour, gas, oil, alcohols, fuel, basic chemicals

TECHNICAL PARAMETERS			Corresponding standard	Testing acc. to TP 62-085-17
DENSITY	g.cm ⁻³	1,6 – 1,9	DIN 28 090 - 2	
RESIDUAL STRESS* 16 h/175 °C ≈	MPa	20	DIN 52 913	
COMPRESSIBILITY	%	5 - 15	ASTM F 36 J	
RECOVERY min.	%	50	ASTM F 36 J	
SPEC. LEAKAGE RATE max.	mg/(s.m)	0,1	DIN 3535 – 6	
FLUID RESISTANCE – THICKNESS CHANGE				
ASTM OIL - IRM 903, ČSN ISO 1817 5 h/150 °C max.	%	10	ASTM F 146	
ASTM FUEL B - ČSN ISO 1817 5 h/23 °C max.	%	15	ASTM F 146	
FLEXIBILITY	no cracks and breaks		ASTM F 147	
COLOR AND PRINTING	YELLOW – branded on one side DIN 28 091 – 2 ASTM F 104 TEMAFAST ECONOMY FA-Z-12-0 F 712 120 M4			

Note:

- a) parameters are valid for thickness 2,0 mm
b) * value valid for thickness 1,5 mm

CERTIFICATION:

DNV-GL, WRAS, TZW, PZH, GOST R, UA – Tesko



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 373, IČO 00012092

Temac, a.s. company is incorporated in companies register with Municipal Court in Prague, section B, insert 373, Incorporation No. 00012092