



TUBOLIT® SPLIT SE & DUOSPLIT SE

RŪPNIECISKI IZOLĒTAS VARA
CAURULES GAISA KONDICIONĒŠANAS
IEKĀRTU VIEGLAI SAVIENOŠANAI



- Slēgto šūnu izolācija novērš kondensēšanos
- Patentēta savienot-sadalīt tehnoloģija ļauj caurules sadalīt un savienot neizmantojot instrumentus
- Bezšuves vara dzesēšanas caurules, atbilstošas EN 12735-1
- Daudzpusīgs, profesionāls un pareizs aksesuāru klāsts

Tehniskie Dati - Tubolit Split SE & DuoSplit SE

Īss apraksts	Tubolit® Split SE/DuoSplit SE ir uzticama, rūpnieciski izolēta sistēma, kas savieno split- un multi-split gaisa kondicionēšanas sistēmu telpas un āra iekārtas. Sistēma sastāv no vara caurules(-ēm), izolējošā materiāla, UV-starojuma izturīga virsējā slāņa un aksesuāriem.
Materiāla tips	Izolācija: uz polietilēnu balstīts putu materiāls. Caurules: mīksti atkvēlināts, bezšuves varš dzesēšanai, atbilstošs EN-12735-1. Apšuvums: poliolefīna-kopolimēra slānis.
Krāsa	Balta
Īpašas piebildes par materiālu	Izolējošais materiāls ir oriģināla Tubolit slēgto šūnu izolācija.
Pielietojums	Split- un multi-split gaisa kondicionēšanas sistēmās un aukstuma skaitītājiem.
Īpašas pazīmes	Izturīgs risinājums. Mehāniskās stiepes un UV starojuma izturīgs. Piemērots dzesēšanas gāzēm R-410A, R-407C un R32.
Montāža	Nav nepieciešami instrumenti. Piemēroti aksesuāri montāžu atvieglos. Izolāciju nedrīkst griezt, tai uz caurules jābūt visā garumā un galos pielīmētai. Izolācijas cauruļu galu īpašai aizsardzībai iesakām izmantot lentes.
Piebildes	Saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 7(3) pantu mūsu mājas lapā www.armacell.com/DoP pieejama ekspluatācijas īpašību deklarācija. Pēc pieprasījuma pieejams Tubolit® Split SE/DuoSplit SE vara cauruļu atbilstības sertifikāts saskaņā ar EN 12735-1.

Īpašība	Vērtība/Novērtējums	Tests* ¹	Uzraudzība* ²	Īpašas piebildes
Temperatūras diapazons				
Temperatūras diapazons	maks. darba temperatūra + 105 °C	EU 5487	o/●	Testēts atb. EN 14706, EN 14707 un EN 14304
	min. darba temperatūra ¹ - 50 °C			
Siltumvadītspēja				
Siltumvadītspēja	ϑ _m 0 °C	EU 5487	o/●	Deklarēts atb. EN ISO 13787 Testēts atb. EN ISO 8497
	λ ≤ 0,036 W/(m · K) [36 + 0,1 · ϑ _m + 0,0008 · ϑ _m ²]/100			
Ūdens tvaika difūzijas pretestība				
Ūdens tvaika difūzijas pretestība	Tikai nedalītai izolācijai un pārklājumam: μ ≥ 5.000	EU 5487	o/●	Testēts atbilstoši EN 13469
Ugunsizturība				
Ugunsreakcija	Euroclass E	EU 5487	o/●	Klasificēts atb. EN 13501-1 Testēts atbilstoši EN ISO 11925-2
Citas tehniskās īpašības				
Izmēri un pielaiides	Saskaņā ar EN 14 313, tabulu 1 un 2	EU 5487	o/●	Testēts atb. EN 13467
UV starojuma izturība Loti laba				
Cauruļu izmēri un darba spiediens	¼" x 0,7 mm	136 bar		
	¼" x 0,8 mm	159 bar		
	¼" x 1,0 mm	206 bar		
	3/8" x 0,7 mm	87 bar		
	3/8" x 0,8 mm	101 bar		
	3/8" x 1,0 mm	129 bar		
	½" x 0,7 mm	64 bar		
	½" x 0,8 mm	74 bar		
	½" x 1,0 mm	94 bar		
	5/8" x 0,8 mm	58 bar		
	5/8" x 1,0 mm	74 bar		
	3/4" x 1,0 mm	61 bar		
	7/8" x 1,0 mm	52 bar		

1. Ja temperatūra ir zem 0 °C, lūdz, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta centru un pieprasiet attiecīgu tehnisko informāciju.

*1 Tādus dokumentus kā testu sertifikāti, apstiprinājumi un līdzīgos var pieprasīt, izmantojot doto reģistrācijas numuru.

*2 ●: Oficiāla neatkarīgu institūtu vai testēšanas iestāžu uzraudzība
o: rūpnīcas kvalitātes kontrole